

Revisione: 10/03/2025

PROPRIÉTÉS

Composition:	résines synthétiques et mélange de solvants organiques
Coloris:	légèrement blanc le résidu sec
Solvants:	cétones
Extrait sec:	23 – 28 %
Viscosité:	600 - 800 mPas (Brookfield gir. 2 Vel. 50 a 25°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

DESCRIPTION

Le **Primer 110/PE** promeut l'adhésion au polystyrène antichoc des colles polyuréthaniques. Il est indiqué pour le prétraitement de talons et coins hauteur en polystyrène qui doivent être collés aux semelles ou tiges avec colles polyuréthaniques à solvant; les colles **XM/149**, **X/165**, **XM/148** sont spécialement indiquées pour le collage des talons traités avec **Primer 110/PE**.

CONSERVATION ET STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver dans un local sec, de préférence entre +5° et +25°C.

CONDITIONS D'APPLICATION

Application: appliquer avec pinceau une couche mince de primer sur les parties du talon ou du coin hauteur sur lequel il faut réaliser le collage.

Temps de séchage: après 15-20 minutes de séchage à température ambiante on peut appliquer la colle

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la Scheda di Sicurezza.

Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy

Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.