

Revisione: 10/03/2025

DATI TECNICI

Composizione:	resine sintetiche e miscela di solventi organici
Colore:	opalescente in soluzione, leggermente bianco il residuo essiccato
Solventi:	chetoni
Contenuto in solidi:	23 – 28 %
Viscosità:	600 - 800 mPas (Brookfield gir. 2 Vel. 50 a 25°C)

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il **Primer 110/PE** promuove l'adesione al polistirolo antiurto degli adesivi poliuretani. È indicato per il pretrattamento di tacchi e zeppe di polistirolo che devono essere incollati a soles o tomaie con adesivi poliuretani a solvente. Particolarmente indicati per l'incollaggio di tacchi trattati con **Primer 110/PE** sono gli adesivi **XM/149, X/165, XM/148**

METODO D'USO

Applicazione: applicare con pennello un sottile strato di primer sulle parti del tacco o della zeppa su cui deve essere realizzato l'incollaggio.

Tempo di essiccazione: dopo 15'-20' di essiccazione a temperatura ambiente si può procedere all'applicazione dell'adesivo.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la Scheda di Sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

Fratelli Zucchini S.p.A.Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy

Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.