

DATI TECNICI

Polimeri e sistema di polimerizzazione:	gomma butile, resine sintetiche, riempitivi e solventi organici
Consistenza:	pasta tissotropica non colante in giunti verticali 18x18 mm
Temperatura di applicazione:	+5°C / +40°C
Peso specifico:	1,39 g/ml
Secco:	82%
Estrudibilità (Ø=2,6 mm; 2 bar; metodo interno ASTM D-2452-75 mod.):	3,5 - 7 g/min *
Durezza Shore A:	15 Shore A
Temperatura di esercizio:	-25°C / +70°C
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.):	20 - 30 minuti
Tempo di indurimento completo:	4 - 6 settimane

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

* Valore valido come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.



NATURA DEL PRODOTTO

Sigillante monocomponente a base di gomma butile che indurisce per evaporazione del solvente trasformandosi in una massa a carattere prevalentemente plastico.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Dotato di ottima resistenza all'acqua.
Idoneo per la sigillatura di giunti sottoposti a piccoli movimenti e vibrazioni, poco tenaci e removibili.
Durante l'essiccazione il prodotto è soggetto a ritiro.

CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)

- Giunti flangiati in convogliatori d'aria, containers, silos.
- Montaggio su telaio di pannelli sandwich.
- Sigillatura perimetrale di telai di finestre.
- Sormonto e connessione di lamiere.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite ed asciutte.

Adesione: buona su metalli e molti materiali porosi e non porosi comunemente usati in edilizia.

Posa: nei giunti profondi inserire un materiale di riempimento antiadesivo e comprimibile su cui il sigillante possa essere estruso.

Si consiglia l'uso del ns. **FILTENE**, profilo di polietilene espanso a celle chiuse.

Applicare il sigillante assicurando il contatto con le pareti del giunto.

Lo spessore minimo del sigillante non deve essere inferiore a 6 mm.

Si consiglia di applicare la quantità di sigillante necessaria a riempire il giunto senza effettuare la lisciatura della superficie.

Verniciabilità: verniciabile con smalti alchidici.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

24 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nelle confezioni originali, in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Colore	Confezione	UdV
1003679	Grigio	Cartuccia da 300 ml	24

Altri formati disponibili su richiesta.

Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy

Tel. +39 0532 782711 - info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

