

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

I sigillanti serie MS aderiscono senza primer a molti materiali. L'esperienza e prove di laboratorio hanno dimostrato che su alcuni substrati l'adesione migliora mediante pretrattamento con **Primer WPX** e che su altri, a causa della variabilità delle condizioni superficiali, è utile eseguire applicazioni di prova per determinare il tipo di preparazione richiesta e l'eventuale necessità di Primer.

**Primer WPX** è espressamente dedicato al trattamento delle superfici dei metalli, di superfici verniciate e di alcune materie plastiche. Conferisce stabilità e alti livelli di adesione in condizioni di elevata umidità, di immersioni temporanee in acqua di incollaggi o sigillature e di forti escursioni termiche.

Informazioni dettagliate sulla preparazione delle superfici sono contenute nella tabella di selezione dei primer.

**AVVERTENZE**

Evitare il contatto con le mani della superficie trattata con **Primer WPX** perché la contaminazione con sostanze grasse può peggiorare l'adesione del sigillante.

**METODO D'USO**

**Preparazione delle superfici:** **Primer WPX** deve essere applicato su superfici pulite e asciutte, prive di polverosità e parti male ancorate. In alcuni casi è necessaria la pulizia del substrato mediante tampone imbevuto con **Solvente ST/513** o **Pulitore E**, secondo i casi previsti.

**Posa:** la confezione va tenuta ben chiusa sino al momento dell'uso. Non usare **Primer WPX** direttamente dalla confezione originale. Versare tanto primer quanto ne può essere utilizzato in 30 minuti in un recipiente adatto e pulito, lattina o contenitore di vetro, ed immediatamente chiudere.

**Primer WPX** viene utilizzato a tampone (straccio o carta) e deve essere applicato in spessore molto sottile; si sconsiglia l'uso del pennello in quanto si avrebbero difficoltà nella gestione della quantità utilizzata. Tale passaggio costituisce pulizia e primerizzazione della superficie in una unica operazione. Dopo un tempo di essiccazione di circa 5 minuti, si può applicare il sigillante serie MS.

I migliori risultati sono ottenuti applicando il sigillante entro le 6 ore dall'applicazione di **Primer WPX** si consiglia pertanto di non applicare più **Primer WPX** di quello che può essere sigillato in 6 ore.

**Consumo:** approssimativamente 20 g/m<sup>2</sup>.

**INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA**

Consultare la scheda di sicurezza.

**INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO**

**6 mesi dalla data di fabbricazione** per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

**FORMA COMMERCIALE**

Codice	Confezione	UdV
1103247	Flacone in vetro 50 gr	1
1103248	Flacone in plastica 700 gr	12

Altri formati disponibili su richiesta.

